

**Tableau 12**  
Nuances d'acier suivant normes chinoises

**Table 12**  
Steel grades according to Chinese standards

**Tabelle 12**  
Stahlgüten nach chinesischen Normen

**Caractéristiques mécaniques / Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften**

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Limite d'élasticité R <sub>e</sub> <sup>1)</sup> Yield strength R <sub>e</sub> <sup>1)</sup> Streckgrenze R <sub>e</sub> <sup>1)</sup>	Résistance à la traction R <sub>m</sub> Tensile strength R <sub>m</sub> Zugfestigkeit R <sub>m</sub>	Rapport R <sub>e</sub> /R <sub>m</sub> Ratio R <sub>e</sub> /R <sub>m</sub> Verhältnis R <sub>e</sub> /R <sub>m</sub>	Allongement minimal A Minimum elongation A Mindestwert der Bruchdehnung A		Essai de flexion par choc <sup>2)</sup> Notch impact test <sup>2)</sup> Kerbschlagbiegeversuch <sup>2)</sup>		
					min. 200 mm [8 in.]	min. 50 mm [2 in.]	standard position en long aile longitudinal flange längs, Flansch		
		MPa	MPa		%	%	Température Temperature Temperatur °C	Energie moyenne Energy average Energie Mittelwert J	
GB/T 33968 -2017	Q345QST	345	450	0,85	18	21	20	54	
	Q420QST	420	520	0,85	16	18	20	54	
	Q460QST <sup>3)</sup>	460	550	0,85	15	17	20	54	
	Q485QST	485	620	0,85	14	16	20	54	

<sup>1)</sup> En cas d'absence du plateau Lüders, la valeur de Rp0.2 est à considérer pour la limite d'élasticité.  
<sup>2)</sup> Des essais à Charpy V à d'autres températures et énergies sur demande au moment de l'appel d'offres et de la commande.  
<sup>3)</sup> Pour la nuance S460QST et des épaisseurs supérieures à 80mm, la valeur minimum de la limite d'élasticité est 450MPa.

<sup>1)</sup> If the yield phenomenon is not present, the 0.2% proof strength shall be determined  
<sup>2)</sup> Charpy impact test at other temperatures and energy levels may be agreed at the time of inquiry and order.  
<sup>3)</sup> For S460QST, when thickness is greater than 80mm, the minimum yield strength value is 450MPa.

<sup>1)</sup> Ohne ausgeprägtes Fließplateau ist Rp0.2 als Streckgrenze anzusetzen.  
<sup>2)</sup> Kerbschlagbiegeversuche bei anderen Prüftemperaturen und Kerbschlagarbeiten können zum Zeitpunkt der Anfrage und Bestellung vereinbart werden.  
<sup>3)</sup> Für die Güte S460QST ist für Dicken grösser als 80mm die Streckgrenze auf 450MPa zu begrenzen.

**Composition chimique / Chemical composition / Chemische Zusammensetzung**

Normes Standards Normen	Nuances Grades Güten	Analyse de coulée (valeurs maximum) Ladle analysis (maximum values) Schmelzanalyse (Maximalwerte)												
		C	Mn	S	P	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	CEV <sup>1)</sup>	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
GB/T 33968 -2017	Q345 QST	0,12	1,60	0,030	0,040	0,40	0,45	0,25	0,25	0,07	0,05	0,06	0,38	
	Q420 QST	0,14	1,60	0,030	0,030	0,40	0,35	0,25	0,25	0,07	0,04	0,06	0,40	
	Q460 QST	0,16	1,60	0,030	0,030	0,40	0,35	0,25	0,25	0,07	0,05	0,08	0,43	
	Q485 QST	0,16	1,60	0,030	0,040	0,40	0,45	0,25	0,25	0,07	0,05	0,09	0,45	

<sup>1)</sup> CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/6+(Ni+Cu)/15  
<sup>1)</sup> CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/6+(Ni+Cu)/15  
<sup>1)</sup> CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/6+(Ni+Cu)/15